



FENIX

4141

STUCCO
PUTTY

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lo stucco bicomponente Fenix 4141 è l'ultimo formulato della ILPA ADESIVI, progettato per garantire prestazioni di altissimo livello. Ottima adesione, elevata facilità di applicazione, buona lavorabilità, notevole elasticità e rapida essiccazione sono caratteristiche impareggiabili del prodotto. L'alto potere adesivo e la facilità nel modellarlo e spatolarlo rendono il Fenix 4141 ideale per una linea premium, offrendo risultati di elevatissima qualità. La sua straordinaria carteggiabilità consente di ottenere superfici estremamente lisce e uniformi, fondamentali per garantire una perfetta aderenza della vernice e un aspetto finale impeccabile. Grazie alla possibilità di essere modellato e sagomato con precisione, Fenix 4141 permette di riempire anche i difetti più piccoli e perfezionare la superficie prima della verniciatura. Progettato per essere resistente e durevole, questo stucco offre una protezione affidabile della carrozzeria contro agenti atmosferici e graffi, assicurando risultati finali impeccabili e una maggiore durata nel tempo. La sua rapida essiccazione accelera i ritmi produttivi, rendendo Fenix 4141 la soluzione ideale per ottenere superfici perfette, protette e di qualità superiore.

The two-component stucco Fenix 4141 is the latest formulation of the ADHESIVE ILPA, designed to guarantee the highest level of performance. Excellent adhesion, high ease of application, good workability, remarkable elasticity and rapid drying are unparalleled characteristics of the product. The high adhesive power and the ease in shaping and taping it make the Fenix 4141 ideal for a premium line, offering very high quality results. Its extraordinary sandability allows for extremely smooth and uniform surfaces, essential for ensuring a perfect grip of the paint and a flawless final appearance. Thanks to the ability to be precisely shaped and shaped, Fenix 4141 allows you to fill even the smallest defects and refine the surface before painting. Designed to be strong and durable, this putty offers reliable body protection against weather and scratches, ensuring flawless end results and longer life. Its rapid drying accelerates production rates, making Fenix 4141 the ideal solution for obtaining perfect, protected and higher quality surfaces.

ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTION OF USE

Assicurarsi che le superfici da stuccare siano perfettamente asciutte e pulite, in caso d'applicazione su lamiera nuda carteggiare la medesima con carte abrasive P 80 e P 120; Prelevare dal barattolo con attrezzi puliti la quantità da usare, aggiungendo 1 - 3 grammi di induritore per ogni 100 grammi di prodotto; Mescolare tale quantità amalgamando bene i due componenti; Applicare lo stucco sulla superficie da lavorare, tenendo presente che il prodotto può essere carteggiato (grana P 80 - P 120 a secco) dopo circa trenta minuti; i tempi di indurimento possono essere alterati a seconda della temperatura ambiente: si accorciano con temperature superiori ai 25°C e si allungano con temperature inferiori; Non rimettere nel barattolo stucco catalizzato e/o non utilizzato onde evitare che l'intero contenuto del barattolo si deteriori; Richiudere il barattolo dopo l'uso, al fine di evitare che al contatto con l'aria il prodotto indurisca.

Make sure that the surfaces to be filled are perfectly dry and clean. If applying to bare sheet metal, sand it with P 80 and P 150 abrasive papers; Remove the amount to use from the jar with clean tools, adding 1 - 3 grams of hardener for every 100 grams of product; Mix this quantity, mixing the two components well; Apply putty to the surface to be worked, keeping in mind that the product can be sanded (P 80 - P 120 dry grit) after about thirty minutes; hardening times can be altered depending on the room temperature: they shorten at temperatures above 25°C and lengthen at lower temperatures; Do not put catalyzed and/or unused putty back into the jar to prevent the entire contents of the jar from deteriorating; Close the jar after use, in order to prevent the product from hardening upon contact with air.



WEB PAGE



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

IT	ENG
Peso specifico: 1740 ± 20 g/l	Specific weight: 1740 ± 20 g/l
V.O.C.: 45 ± 2 g/l	V.O.C.: 45 ± 2 g/l
Viscosità: 2650 ± 150 mPas	Viscosity: 2650 ± 150 mPas
Consistenza: 1100± 200 mPas	Consistency: 1100± 200 mPas
Colore: giallo	Color: yellow

	applicazione / application	spatola / spatula	
	catalizzatore / catalyst	catalizzatore in pasta/paste catalyst (BPO)	
		1 - 3 %	
	gel time	4 - 5 min	(MI 003; 25°C)
	fuori impronta / out of print	15 min	(MI 0012; 25°C)
	essiccazione completa / complete drying	< 1 h	(MI 012; 25°C)
	carteggiabilità / sandability	dopo / after 25 min P 80 - P 120	(MI 012; 25°C)

TEMPI DI STOCCAGGIO / SHELF LIFE

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 25°C) e ventilato per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Store the packages tightly closed and in a cool (temperature below 25°C) and ventilated environment for up to 12 months from the date of production shown on the jar. Avoid direct exposure to the sun's rays.

MISURE DI SICUREZZA / SAFETY RULES

Durante l'applicazione e l'essiccazione, arieggiare bene il locale e utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) consigliati. Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'uso.



During application and drying, ventilate the area well and use the recommended personal protective equipment (PPE). Always consult the safety data sheet before use.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION

ESSICCAZIONE/DRYING (MI 012; 2% dibenzoyl peroxide)

TEMPERATURA TEMPERATURE	TEMPO DI GELLIFICAZIONE GELATINIZATION	FUORI IMPRONTA OUT OF PRINT	ESSICCAZIONE TOTALE TOTAL DRYING
25	5 min	15 min	50 min
40	< 5 min	8 min	30 min

RESISTENZA CHIMICA (MI 004)



La catalisi (MI 003) è stata eseguita con il 2% di dibenzoylperossido
Catalysis (MI 003) was performed with 2% dibenzoylperoxide

Tutti i contenuti riportati nella medesima scheda tecnica sono da considerarsi rispondenti a test eseguiti presso i nostri laboratori e conformi alle nostre esperienze. Tali dati possono subire modifiche senza nessun tipo di comunicazione e non presentano alcuna rilevanza legale. Sarà cura del cliente comprovare l'idoneità del prodotto, previo impiego dello stesso. Pertanto, sarà responsabilità del cliente convalidarne la concordanza con le leggi, le norme e i brevetti in vigore nel paese di competenza.

All the information given in this technical data sheet are to be considered as responding to tests carried out in our laboratory and in accordance with our skills. These contents may be modified without any type of communication and have no legal significance. It will be the customer's responsibility to verify the suitability of the product, after using it. Therefore, it is under the responsibility of the customer to validate its compliance with the laws, regulations, and patents in force in the relevant country.