

Rev 007 11/2025

# JOLLY TRASPARENTE E TIXO GOLD

M2137 - M4164 - M4165

MASTICE PER MARMI  
MASTIC FOR MARBLE

Speciale per / Special for

MARMO | PIETRE NATURALI  
MARBLE | NATURAL STONES

MADE IN ITALY

JOLLY®

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

JOLLY TRASPARENTE, disponibile sia nella versione liquida sia in quella tixotropica (tixo), è un mastice formulato con resine sintetiche combinate, ideato per la saldatura e la stuccatura di tutti i tipi di marmo e pietre naturali. Le sue varianti lo rendono estremamente versatile e di semplice applicazione, permettendo all'operatore di scegliere la soluzione più adatta in base alle diverse esigenze di lavorazione. Caratterizzato da un'ottima tenacità, il prodotto indurisce rapidamente fino a diventare molto resistente e perfettamente lucidabile una volta completato il processo di catalisi. La versione JOLLY TIXO TRASPARENTE GOLD è un mastice completamente trasparente con una lieve tonalità giallina e una consistenza cremosa. È pensato per interventi particolari, come la stuccatura del travertino, anche su superfici verticali, soprattutto quando si desidera mantenere visibili i fori naturali tipici di questo materiale. La variante TIXO TRASPARENTE, invece, offre un livello di trasparenza ancora superiore rispetto alla versione GOLD, risultando ideale quando si richiede un effetto estetico perfettamente neutro. Tuttavia, non essendo adatto all'uso verticale, trova la sua migliore applicazione su superfici orizzontali.

JOLLY TRASPARENTE, available in both liquid and thixotropic (thixo) versions, is a mastic formulated with combined synthetic resins, designed for welding and grouting all types of marble and natural stone. Its variants make it extremely versatile and easy to apply, allowing the operator to choose the most suitable solution based on different processing needs. Characterized by excellent tenacity, the product hardens quickly until it becomes very resistant and perfectly polishable once the catalysis process is complete. The JOLLY TIXO TRASPARENTE GOLD version is a completely transparent mastic with a light yellow hue and a creamy consistency. It is designed for special applications, such as grouting travertine, even on vertical surfaces, especially when the natural holes typical of this material are to be visible. The TIXO TRASPARENTE variant, however, offers an even higher level of transparency than the GOLD version, making it ideal when a perfectly neutral aesthetic is required. However, since it is not suitable for vertical use, it finds its best application on horizontal surfaces.

## ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTION OF USE

Assicurarsi che le superfici da incollare siano perfettamente asciutte e pulite;  
Mescolare bene il prodotto;  
Prelevare dal barattolo con attrezzi puliti la quantità da usare, aggiungendo 1-3 grammi di induritore in pasta per ogni 100 grammi di prodotto;  
Mescolare tale quantità amalgamando bene i due componenti;  
Applicare JOLLY TRASPARENTE GOLD sulla superficie da incollare o stuccare, tenendo presente che il mastice indurisce totalmente dopo circa trenta minuti; i tempi di indurimento si accorceranno con temperature superiori ai 25°C e si allungheranno con temperature inferiori;  
Non rimettere nel barattolo mastice catalizzato e non utilizzato onde evitare che l'intero contenuto del barattolo si deteriori;  
Richiudere il barattolo dopo l'uso, al fine di evitare che al contatto con l'aria il prodotto indurisca.

Make sure the surfaces to be glued are perfectly dry and clean;  
Mix the product thoroughly;  
Using clean tools, scoop the required amount from the can, adding 1-3 grams of paste hardener for every 100 grams of product;  
Mix the required amount, blending the two components thoroughly;  
Apply JOLLY TRASPARENTE GOLD to the surface to be glued or filled, keeping in mind that the mastic hardens completely after about thirty minutes; hardening times will be shorter at temperatures above 25°C and longer at lower temperatures;  
Do not return catalyzed and unused mastic to the can, as this could spoil the entire contents;  
Reseal the can after use to prevent the product from hardening upon contact with air.

## WEB PAGE



## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

### LIQUIDO / LIQUID

| IT                             | ENG                             |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Peso specifico: 1130 ± 20 g/ml | Specific weight: 1130 ± 20 g/ml |
| Viscosità: 450 ± 100 mPas      | Viscosity: 450 ± 100 mPas       |
| Colore: molto trasparente      | Color: very transparent         |

### TIXO GOLD

| IT                             | ENG                             |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Peso specifico: 1100 ± 20 g/ml | Specific weight: 1100 ± 20 g/ml |
| Viscosità: 900 ± 150 mPas      | Viscosity: 900 ± 150 mPas       |
| Colore: trasparente            | Color: transparent              |

### TIXO TRASPARENTE / TRANSPARENT

| IT                             | ENG                             |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Peso specifico: 1070 ± 20 g/ml | Specific weight: 1070 ± 20 g/ml |
| Viscosità: 1050 ± 150 mPas     | Viscosity: 1050 ± 150 mPas      |
| Colore: molto trasparente      | Color: very transparent         |



## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION

Non applicare su superfici bagnate o umide onde evitare una incompleta essiccazione.  
Onde evitare l'imbrunimento del prodotto, non eccedere oltre il 3% nell'uso del catalizzatore.

Do not apply to wet or damp surfaces to avoid incomplete drying.  
To avoid product browning, do not exceed a 3% catalyst.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION

|                                                                                   |                                         |                                                |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
|  | applicazione / application              | spatola / spatula                              |                 |
|  | catalizzatore / catalyst                | 1 - 3 % dibenzoilperossido / dibenzoylperoxide |                 |
|  | gel time                                | 4 - 5 min                                      | (MI 003; 25°C)  |
|  | accatastabile / stockable               | 10 - 30 min                                    | (MI 0012; 25°C) |
|  | essiccazione completa / complete drying | 24 h                                           | (MI 012; 25°C)  |
|  | lucidatura / polishing                  | dopo / after 24 h                              | (MI 012; 25°C)  |

## TEMPI DI STOCCAGGIO / SHELF LIFE

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 25°C) e ventilato per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Store the packages tightly closed and in a cool (temperature below 25°C) and ventilated environment for up to 12 months from the date of production shown on the jar. Avoid direct exposure to the sun's rays.

## MISURE DI SICUREZZA / SAFETY RULES

Durante l'applicazione e l'essiccazione, arieggiare bene il locale e utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) consigliati. Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'uso.

During application and drying, ventilate the area well and use the recommended personal protective equipment (PPE). Always consult the safety data sheet before use.

Tutti i contenuti riportati nella medesima scheda tecnica sono da considerarsi rispondenti a test eseguiti presso i nostri laboratori e conformi alle nostre esperienze. Tali dati possono subire modifiche senza nessun tipo di comunicazione e non presentano alcuna rilevanza legale. Sarà cura del cliente comprovare l'idoneità del prodotto, previo impiego dello stesso. Pertanto, sarà responsabilità del cliente convalidarne la concordanza con le leggi, le norme e i brevetti in vigore nel paese di competenza.

All the information given in this technical data sheet are to be considered as responding to tests carried out in our laboratory and in accordance with our skills. These contents may be modified without any type of communication and have no legal significance. It will be the customer's responsibility to verify the suitability of the product, after using it. Therefore, it is under the responsibility of the customer to validate its compliance with the laws, regulations, and patents in force in the relevant country.