

MAX

TRASPARENTE ACRILICO

C5104

TRASPARENTE ACRILICO BICOMPONENTE OPACO
MATTE BI-COMPONENT ACRYLIC CLEAR

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Vernice acrilica poliuretanica bicomponente a base solvente, ideale per realizzare finiture trasparenti opache di elevata qualità. La sua formulazione permette anche di eliminare eventuali sporchini durante l'applicazione, facilitando il raggiungimento di una superficie regolare e pulita. Il prodotto rispetta i limiti di composti organici volatili stabiliti dal D.L. 161 del 27/03/2006 e dalla Direttiva Europea 1004/42/CE per la categoria e) finiture speciali, fissati a 840 g/l. Offre una notevole resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV e all'abrasione, assicurando protezione e durata nel tempo anche su superfici esposte. È particolarmente indicata per veicoli auto e moto con finitura opaca e può essere applicata anche su plastica rigida senza necessità di additivi, mantenendo comunque un'ottima adesione. Una volta essiccata, genera un film trasparente, uniforme e piacevole alla vista, con un opaco stabile e omogeneo.

Solvent-based two-component polyurethane acrylic paint, ideal for producing high-quality opaque transparent finishes. Its formulation also allows you to eliminate any dirt during application, facilitating the achievement of a regular and clean surface. The product complies with the limits of volatile organic compounds established by Legislative Decree 161 of 27/03/2006 and by European Directive 1004/42/EC for the category e) special finishes, set at 840 g/l. It offers remarkable resistance to weathering, UV rays and abrasion, ensuring protection and durability over time even on exposed surfaces. It is particularly suitable for cars and motorcycles with a matte finish and can also be applied to rigid plastic without the need for additives, while still maintaining excellent adhesion. Once dried, it generates a transparent, uniform and visually pleasing film, with a stable and homogeneous opaque.

ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTION OF USE

Agitare il barattolo prima di utilizzarlo, ed eliminare la polvere dalla superficie da trattare utilizzando un panno antipolvere; Aggiungere la quantità necessaria di catalizzatore, secondo i rapporti indicati, e mescolare il tutto (non necessita di diluente); Applicare uno spessore omogeneo del prodotto con una sequenza incrociata ed attendere la completa opacizzazione (circa 60 min). È possibile eliminare gli sporchini utilizzando una carta P2500-3000; Applicare una seconda mano piena ed attendere la completa opacizzazione. Si consiglia di applicare il prodotto utilizzando un aerografo con tazza a gravità del tipo HLPV.

Shake the jar before using it, and remove dust from the surface to be treated using a dust cloth; Add the necessary amount of catalyst, according to the ratios indicated, and mix everything together (no diluent required); Apply a homogeneous thickness of the product with a cross sequence and wait for complete opacification (about 60 min). Dirt can be removed using a P2500-3000 paper; Apply a second full coat and wait for complete clouding. It is recommended to apply the product using a gravity cup airbrush of the HLPV type.

WEB PAGE



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

IT	ENG
Peso specifico: 970 ± 20 g/l	Specific weight: 970 ± 20 g/l
Gloss 60°: < 20	Gloss 60°: < 20
Viscosità: 750 ± 50 mPas	Viscosity: 750 ± 50 mPas
Solido in peso: 30 %	Solid in weight: 30 %
Colore: opaco, incolore	Color: matte, colorless
Resistenza UVA: > 2500 h	UVA resistance: > 2500 h
V.O.C.: 710 ± 20 g/l	V.O.C.: 710 ± 20 g/l

TEMPI DI STOCCAGGIO / SHELF LIFE

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 25°C) e ventilato per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Store the packages tightly closed and in a cool (temperature below 25°C) and ventilated environment for up to 12 months from the date of production shown on the jar. Avoid direct exposure to the sun's rays.

MISURE DI SICUREZZA / SAFETY RULES

Durante l'applicazione e l'essiccazione, arieggiare bene il locale e utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) consigliati. Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'uso.

During application and drying, ventilate the area well and use the recommended personal protective equipment (PPE). Always consult the safety data sheet before use.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION



	rapporto di impiego volume / massa volume / mass employment ratio	100 ml : 50 ml 100g : 50 g	
	diametro ugello nozzle diameter	1,2 - 1,4 mm	
	pressione aria air pressure	2,5 ÷ 3,5 bar	
	pot life	1 h	(MI 013; 25°C)
	fuori polvere out of dust	5 min	(MI 012; 25°C)
	fuori impronta out of print	30 - 40 min	(MI 012; 25°C)
	essiccazione completa complete drying	24 h	(MI 012; 25°C)
	riverniciabilità repaintability	2 h	(MI 012; 25°C)
	spessore film secco dry film thickness	20 - 40 µm	
	resa teorica theoretical yield	80 - 100 g/m²	(MI 014)
	numero di mani number of passes	2 - 3	

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION

ESSICCAZIONE/DRYING (MI 012, MI 015)

TEMPERATURA (°C) TEMPERATURE (°C)	FUORI POLVERE OUT OF DUST	FUORI IMPRONTA OUT OF PRINT	RIVERNICIABILE REPAINTABILITY	ESSICCAZIONE TOTALE TOTAL DRYING
25	5 min	30 - 40 min	2 h	24 h
40	immediato immediate	10 min	25 min	1 h

Nota: È importante che il catalizzatore utilizzato sia MAX (a base di poliisocianati alifatici) per ottenere le caratteristiche tecniche sopra citate.
Non applicare su superfici umide.



Tutti i contenuti riportati nella medesima scheda tecnica sono da considerarsi rispondenti a test eseguiti presso i nostri laboratori e conformi alle nostre esperienze. Tali dati possono subire modifiche senza nessun tipo di comunicazione e non presentano alcuna rilevanza legale. Sarà cura del cliente comprovare l'idoneità del prodotto, previo impiego dello stesso. Pertanto, sarà responsabilità del cliente convalidarne la concordanza con le leggi, le norme e i brevetti in vigore nel paese di competenza.

All the information given in this technical data sheet are to be considered as responding to tests carried out in our laboratory and in accordance with our skills. These contents may be modified without any type of communication and have no legal significance. It will be the customer's responsibility to verify the suitability of the product, after using it. Therefore, it is under the responsibility of the customer to validate its compliance with the laws, regulations, and patents in force in the relevant country.