



SUPER PLASTIC PUTTY

C4134

STUCCO PER PLASTICA
PLASTIC PUTTY

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lo stucco bicomponente SIDERPLAST Stucco per Plastica è un formulato a base di resine poliestere insature di alta qualità, studiato specificamente per interventi di riparazione su supporti plastici. Il prodotto si distingue per l'elevata flessibilità e l'ottima capacità adesiva, caratteristiche che consentono di seguire le naturali deformazioni del supporto senza rischio di fessurazioni o distacchi. Grazie alle eccellenti proprietà di spatolabilità, lo stucco risulta facile da applicare anche su superfici sagomate, garantendo una stesura uniforme e precisa. Dopo l'indurimento presenta un'ottima carteggiabilità, permettendo di ottenere superfici lisce e perfettamente livellate, pronte per le successive fasi di verniciatura. Trova il suo principale impiego nella riparazione dei paraurti e, più in generale, nella ricostruzione e nel ripristino di parti in plastica utilizzate nel settore della carrozzeria, assicurando risultati professionali e duraturi.

SIDERPLAST Plastic Stucco is a high-quality formulation based on unsaturated polyester resins, specifically designed for repairs on plastic supports. The product stands out for its high flexibility and excellent adhesive capacity, characteristics that allow the natural deformations of the support to be followed without the risk of cracking or detachment.

Thanks to its excellent spatula properties, the putty is easy to apply even on shaped surfaces, ensuring a uniform and precise application. After hardening, it has excellent sandability, allowing you to obtain smooth and perfectly level surfaces, ready for the subsequent painting phases. It finds its main use in bumper repair and, more generally, in the reconstruction and restoration of plastic parts used in the bodywork sector, ensuring professional and long-lasting results.

ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTION OF USE

Assicurarsi che le superfici da stuccare siano perfettamente asciutte e pulite, carteggiare la medesima con carte abrasive P 80 e P 150;
Prelevare dal barattolo con attrezzi puliti la quantità da usare, aggiungendo 1 - 3 grammi di induritore per ogni 100 grammi di prodotto;
Mescolare tale quantità amalgamando bene i due componenti;
Applicare lo stucco sulla superficie da lavorare, tenendo presente che il prodotto può essere carteggiato (grana P 80 – P 120 a secco) dopo circa 25-30 minuti; i tempi di indurimento possono essere alterati a seconda della temperatura ambiente: si accorciano con temperature superiori ai 25 °C e si allungano con temperature inferiori;
Non rimettere nel barattolo stucco catalizzato e/o non utilizzato onde evitare che l'intero contenuto del barattolo si deteriori;
Richiudere il barattolo dopo l'uso, al fine di evitare che al contatto con l'aria il prodotto indurisca.

Make sure the surfaces to be filled are perfectly dry and clean, sand them with P 80 and P 150 abrasive papers;
Remove the amount to use from the jar with clean tools, adding 1 - 3 grams of hardener for every 100 grams of product;
Mix this quantity, mixing the two components well;
Apply putty to the surface to be machined, keeping in mind that the product can be sanded (P 80 – P 120 dry grit) after about 25-30 minutes; hardening times can be altered depending on the room temperature: they shorten at temperatures above 25 °C and lengthen at lower temperatures;
Do not put catalyzed and/or unused putty back into the jar to prevent the entire contents of the jar from deteriorating;
Close the jar after use, in order to prevent the product from hardening upon contact with air.

WEB PAGE



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

IT	ENG
Peso specifico: 1650 ± 20 g/l	Specific weight: 1650 ± 20 g/l
Viscosità: 650 ± 100 mPas	Viscosity: 650 ± 100 mPas
V.O.C.: 45 ± 2 g/l	V.O.C.: 45 ± 2 g/l
Consistenza: 550 ± 50 Pas	Consistency: 550 ± 50 Pas
Colore: grigio scuro	Colore: grigio scuro

TEMPI DI STOCCAGGIO / SHELF LIFE

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco e ventilato per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Store the packages tightly closed and in a cool, ventilated environment for up to 12 months from the date of manufacture shown on the jar. Avoid direct exposure to the sun's rays.

MISURE DI SICUREZZA / SAFETY RULES

Durante l'applicazione e l'essiccazione, arieggiare bene il locale e utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) consigliati. Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'uso.


During application and drying, ventilate the area well and use the recommended personal protective equipment (PPE). Always consult the safety data sheet before use.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION



applicazione
application

spatola
spatula



catalizzatore
catalyst


catalizzatore in pasta/paste catalyst (DBP)
1 - 3 %



tempo di gelificazione
gel time

2 - 4 min


(MI 003; 25°C)



fuori impronta
out of print

10 - 12 min

(MI 012; 25°C)



essiccazione completa
complete drying

< 1 h


(MI 012; 25°C)



carteggiabilità
sandability

25 - 30 min

(MI 012; 25°C)



La catalisi (MI 003) è stata eseguita con il 2% di dibenzoilperossido
Catalysis (MI 003) was performed with 2% dibenzoylperoxide

Tutti i contenuti riportati nella medesima scheda tecnica sono da considerarsi rispondenti a test eseguiti presso i nostri laboratori e conformi alle nostre esperienze. Tali dati possono subire modifiche senza nessun tipo di comunicazione e non presentano alcuna rilevanza legale. Sarà cura del cliente comprovare l'idoneità del prodotto, previo impiego dello stesso. Pertanto, sarà responsabilità del cliente convalidarne la concordanza con le leggi, le norme e i brevetti in vigore nel paese di competenza.

All the information given in this technical data sheet are to be considered as responding to tests carried out in our laboratory and in accordance with our skills. These contents may be modified without any type of communication and have no legal significance. It will be the customer's responsibility to verify the suitability of the product, after using it. Therefore, it is under the responsibility of the customer to validate its compliance with the laws, regulations, and patents in force in the relevant country.